



13

0416-CPR-7120

Maansiirto Viiala Oy, Viialantie 101,

41660 Toivakka

DoP nro 2015-100-0008-007

EN 13242

Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Kauppanimi: Kam 0-8 Tuotantoerä 007

Tuotantopaikka 100, Jyväskylä, Viialan kallio

Murskattu kalliokiviaines

Perusominaisuudet	2+
Raekoko	0/8
Rakeisuus	Gc85/20, Gr15
Tyyppirakeisuus	11,2 mm 100 % 8 mm 99 % 5,6 mm 88 % 4 mm 74 % 2 mm 53 % 1 mm 40 % 0,5 mm 30 % 0,25 mm 20 % 0,125 mm 13 % 0,063 mm 7,8 %
Raemuoto	FI ₁₉
Kiintotiheys	2,65 Mg/m ³
Vedenimeytyminen	0,3 %
Hienoainespitoisuus	f _{1,5}
Iskunkestävyys	LA35
Koostumus	Graniittigneissi
Kloridipitoisuus	NPD
Happohappoliukoiset sulfaatit	< 5%
Kokonaisrikki	Hyväksytty S < 1%
Puhtaus	NPD
Radioaktiivisuus	I ₁ = 0,52 hyväksytty

Muut tiedot:

www.maansiirtoviiala.fi/DoP